



Technický list

TL 08.30a Oboustranně lepicí upevňovací páska v návinech rolí

Produkt

Upevňovací páska z pěnového polyetylénu oboustranně opatřena speciálním souvislým syntetickým lepidlem.

Vlastnosti

- Dobrá přilnavost k mnoha povrchům
- Kompenzuje mírnou drsnost a tepelnou roztažnost
- Dobrá odolnost proti (slané) vodě
- Absorbuje vibrace
- Vysoká počáteční lepicí síla
- Dobrá odolnost slabým kyselinám a zásadám

Použití

Páska je navržena pro všeobecné aplikace s vysokou počáteční a konečnou lepicí pevností. Používá se pro trvalou montáž malých dílů, jako jsou nástěnné háčky, displeje a držáky. Je zvláště vhodný pro adhezi na problémové povrchy, jako je polyetylen a polypropylen. Lze použít pro fixaci při lepení zrcadel a zrcadlových stěn.

Technické vlastnosti

Základ	PE pěna	
Lepidlo	Syntetická guma	
Kompatibilita s akrylovými lepidly	Ano	
Tloušťka	mm	1 nebo 1,6 mm
Dynamická přídržnost v tahu (při 20 °C)	N/cm ²	40
Smyková přídržnost k nerezové oceli (při 20 °C)	N/mm ²	625
Teplotní odolnost	°C	-40 až 70
Aplikační teplota	°C	15 až 30
Skladovatelnost	Měsíce	9

Balení

- 15 mm x 1 mm x 5 m
- 19 mm x 1 mm x 5 m
- 25 mm x 1 mm x 5 m
- 15 mm x 1 mm x 10 m
- 19 mm x 1 mm x 10 m
- 25 mm x 1 mm x 10 m

Barva

- Bílá

Podmínky skladování

V originálních uzavřených obalech ve vodorovné poloze v suchých skladovacích prostorách, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením, chemickými výpary, při teplotách od +18 °C a 60% relativní vlhkosti.



Den Braven

Aktualizace

Aktualizováno dne 17.02.2023

Vyhotoveno dne 28.11.2007

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.