



Technický list 03.13 Akrylový tmel EXPRES

Výrobek Jednosložkový plnicí, nesrážlivý, velmi lehký tmel na bázi disperze s dobrou přilnavostí k porézním materiálům, po vyztvrzení odolný mrazu, na kovy nepůsobí korozivně. Vytvrzuje odpařením vody. Přetíratelný již od 20 minut po aplikaci.

Vlastnosti

- Bez obsahu rozpouštědel
- Přetíratelný již po 20 minutách
- Velmi lehký, okamžitě použitelný, rychleschnoucí
- Po vytvrzení lehce a snadno brousitelný
- Vysoká přilnavost na sádkarton, omítky, dřevo, beton, cihelné zdivo, apod.
- Velmi lehce se nanáší, brousitelný, přetíratelný akrylátovými a latexovými nátěry

Použití

- Pro interiérové práce - stěrkování spár v sádkartonových konstrukcích
- Lokální opravy trhlin, otvorů a spár v betonu, zdivu, omítkách a sádkartonu
- Opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, sádkartonu, dřevu a betonu
- Tmelení spár, opravy hran a poškozených rohů s požadavkem na brousitelnost

Balení Kartuše 280 ml
Kartuše 310 ml

Barva Bílá

Technické údaje

Základ	-	emulze	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	0,57	
Sušina, podíl pevných látek	%	neuveden	
Tepelná odolnost	°C	+75	po vytvrzení
Tepelná odolnost	°C	+5	při přepravě nesmí zmrznout
Aplikační teplota	°C	+5 / +30	
Otevřený čas	min.	≈ 25	
Přetíratelný	min.	≈ 20	po aplikaci
Doba vytvrzení	hod	≈ 6 / 2,5mm	při 20°C / 65% rel. vlhk.
Skladovatelnost	měsíce	12	při teplotách od +5°C do +25°C

Omezení Mimo jiné není vhodné pro stavební spáry s požadavkem na vyrovnávání dilatací, místa zatížená dlouhodobě vlhkem, vodou, pro použití na PE, PP, živičné podklady a teflon.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
Ošetření (příprava) podkladu Velmi savé podklady doporučujeme opatřit penetračním nátěrem S-T70 v poměru 1 díl penetračního nátěru a 1 díl vody.

Pokyny Tmel po aplikaci z kartuše roztírat špachtlí nebo plastovou či nerezovou stěrkou. Po zatvrdnutí zbrousit Brusnou houbičkou nebo větší plochy Hladítkem s Brusnou mřížkou.

Upozornění Nelze použít pro aplikace v exteriéru.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 03.13 Akrylový tmel EXPRES

Čištění Materiál: ihned vodou
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 03.13».

Aktualizace Aktualizováno dne: 29.03.2013 Vyhotoveno dne: 31.08.2004

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100